

## Сертификат анализа в соответствии с EN 10.204 - 3.1

### Железооксидный пигмент TER

Тип: Жёлтый S313  
Колор Индекс: Жёлтый 42  
Ответственный:  
Дата производства: 30.05.2014  
Употребить до: 30.05.2017  
Номер заказа: C1500005/000  
Номер партии: 0114053022  
Количество: 7800 кг

| Свойство                  | Метод                        | Единица измерения | Стандарт |      | Результат |
|---------------------------|------------------------------|-------------------|----------|------|-----------|
|                           |                              |                   | мин      | макс |           |
| Влажность при 105°C       | DIN ISO787-2                 | [%]               |          | 1    | 0,7       |
| Содержание железа         | DIN 55913-2                  | [%]               | 86       |      | 86,2      |
| Водорастворимые вещества  | DIN ISO787-3                 | [%]               |          | 0,5  | 0,2       |
| Интенсивность цвета       | DIN 6174 No. 038, 2009-08-01 | [%]               | 95       | 105  | 100       |
| Маслоемкость              | DIN ISO787-5                 | [%]               |          | 35   | 35        |
| pH                        | DIN ISO787-9                 | 0                 | 3,5      | 7,5  | 3,9       |
| Остаток на сите (0.045мм) | DIN 53195                    | [%]               |          | 0,1  | 0,09      |
|                           |                              |                   |          |      |           |
|                           |                              |                   |          |      |           |
|                           |                              |                   |          |      |           |