

## Сертификат анализа в соответствии с EN 10.204 - 3.1

### Железооксидный пигмент TER

Тип: S 868  
Колор Индекс: Коричневый 6  
Ответственный:  
Дата производства: 12 января 2015 г.  
Употребить до: 12 января 2018 г.  
Номер заказа: C1500002/000  
Номер партии: 0615011401  
Количество: 5000 кг

Свойство	Метод	Единица измерения	Стандарт		Результат
			мин	макс	
Влажность при 105°C	DIN ISO787-2	[%]		1	0,4
Содержание железа	DIN 55913-2	[%]	94		94,1
Водорастворимые вещества	DIN ISO787-3	[%]		1	0,6
Интенсивность цвета	DIN 6174 No. 038, 2009-08-01	[%]	95	105	103
pH	DIN ISO787-9		5	8	6,1
Остаток на сите (0.045мм)	DIN 53195	[%]		0,5	0,2