

Concrete Contact - Sealer

- Formulation

	%
Binder (связующее) коалесцированная дисперсия (CHP 500 + coalescing agent, CHP 510)	20 – 40
Water (вода)	10 – 30
Thickener (загуститель) (CHP 711, CHP 2603 EP or with combination cellulosic)	0,5 – 1,5
Defoamer (пеногаситель) (Foamaster NXZ or analogue)	0,1 – 0,2
Sand or rough Filler (наполнитель)	~50
Additives, diff. (добавки: противоморозные, консерванты, колер.....) (Antifreez, biocide, colourant, etc.)	0,2 – 5

