



ООО «3S Chemicals» (ООО «ЗС Кемикалс»)
193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.44, лит. А
Тел./факс: + 7 (812) 611 0044
www.3sc.ru, www.reactiv.ru, e-mail: info@3sc.ru



ИНН 7811134431 КПП 781101001
Расчетный счет № 40702810470000000070
Текущий валютный в Долларах США № 40702840670000100070
Текущий валютный счет в ЕВРО № 40702978270000100070 в ОАО «Банк „Санкт-Петербург“»
Корреспондентский счет банка 30101810900000000790 БИК 044030790

Наполнители

Finntalc M 15

Минералогический состав	Тальк – 96%		
	Остаточный магнезит и хлорид		
	Отсутствуют какие-либо заметные количества асбеста или кварца.		
Химический анализ сырья	MgO		31%
	SiO ₂		60%
	Al ₂ O ₃		0,5%
	CaO		0,1%
	FeO, всего		2,2%
	Fe, растворимый в кислотах	1M HCL, 100°C	0,2%
	CO ₂		0,8%
	H ₂ O		4,8%
Химические параметры	Потери при прокаливании	DIN 51 081, 100°C	5,6%
	Растворимость в воде	DIN ISO 787/3	0,1%
	Растворимость в кислотах		3%
	pH	DIN ISO 787/9	9
Физические параметры	Удельный вес	DIN ISO 787/10	2750 кг/м ³
	Насыпная масса	ISO 787/11	450 кг/м ³
	Насыпная плотность		350 кг/м ³
	Коэффициент преломления		1,57
	Твердость		1
	Гранулометрический состав (Седиграф 5100):		
	Менее 20 микрон		98%
	Менее 10 микрон		86%
	Менее 5 микрон		54%
	Менее 2 микрон		20%
	Менее 1 микрон		10%
Маслоемкость	DIN ISO 787/5	43г/100г	
Белизна	FMY/C	80%	

Содержание влаги макс. 0,5%

УПАКОВКА

Мешки по 25 кг.

На паллете 1125 кг.